

HARDWAX ZIJDEGLANS

nieuwe formule – juni 2021

Trae Lyx Hardwax zijdeglans is een olie/was combinatie voor binnen om vloeren, trappen, deuren en meubels van hout, kurk en OSB-platen te behandelen.

Trae Lyx Hardwax zijdeglans met carnaubawas accentueert discreet de natuurlijke kleur van het hout en geeft het oppervlak een zijdezacht gevoel. Het is gemakkelijk, met of zonder uitpoetsen, in 1 of 2 lagen aan te brengen. Het behandelde oppervlak is zeer goed bestand tegen water en beschermt tegen huishoudelijke chemicaliën (DIN 68861,1B). Het hout blijft ademen, is eenvoudig te onderhouden en de Hardwaxlaag is gemakkelijk te herstellen.

Trae Lyx Hardwax zijdeglans bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt en oximen. De uitgeharde Hardwax is veilig voor mens, dier en plant. De olie is veilig te gebruiken op speelgoed (NEN EN 71-3) en is bestand tegen speeksel en huidvet (DIN 53160).

Verwerking

Het oppervlak dient geschuurd te worden met korrel 120 en moet stof- en vetvrij zijn. Voor gebruik het gesloten blik krachtig schudden. De olie voor 5 tot 10 m² op het hout gieten en gelijkmatig verdelen met een platte kwast, of een 9 mm microvezelroller (40-50 g/m² afhankelijk van de houtsoort).

Vloeren en trappen

Olie na 30-45 minuten inwerktijd handmatig met een beige of witte pad of boenmachine uitpoetsen tot het oppervlak er gelijkmatig zijdeglanzend uitziet. 6-8 uren na de eerste behandeling een tweede laag aanbrengen. Indien de ondergrond na het aanbrengen van de eerste laag ruw aanvoelt, dient men het oppervlak nogmaals te schuren met korrel 150 – 180. Voor het aanbrengen van de tweede laag het schuurstof zorgvuldig verwijderen.

Meubels

In principe is 1 behandeling voldoende. Uitboenen is niet noodzakelijk. Eventueel overtollige Hardwax met een katoenen doek na 10 tot 30 minuten verwijderen.

Uitharding

Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de Hardwax na 2 tot 3 dagen volledig uitgehard. Zolang de Hardwax niet volledig is uitgehard dient men contact met water te voorkomen.

Verbruik

1-2 behandelingen met 40-50 g/m². Dat wil zeggen dat 1 liter voldoende is voor één laag op een oppervlak van 20-25 m².

Onderhoud

Vloeren, die behandeld zijn met Trae Lyx Hardwax zijdeglans, reinigen met Trae Lyx Eco Reinigingsmiddel. Slijtplekken kunnen opnieuw behandeld worden met Trae Lyx Hardwax zijdeglans.

Houdbaarheid

In de originele, afgesloten verpakking ten minste 24 maanden.

Waarschuwing: De gebruikte lappen en pads, die doordrenkt zijn met Trae Lyx Hardwax zijdeglans, zijn zelf ontbrandend. De gebruikte doeken en pads altijd uitgevouwen buiten laten drogen.