

# HARDWAXOLIE

## Beschrijving

Trae-Lyx Hardwaxolie met harde was is een hoogwaardig product voor de afwerking van onbehandelde houten en kurken oppervlakken. Gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Eenvoudig aan te brengen. Geeft de vloer een mooie zijdeglanzende afwerking.

## Toepassing

Voor de behandeling van alle zuigende houten- en kurkvloeren en overige houten panelen zoals Sterling OSB-platen enz. binnen. Geschikt als voorstrijk en als afwerking.

## Eigenschappen <sup>1</sup>

Kleur:	Blank
Glansgraad:	Zijdeglans
Theoretisch verbruik:	13 - 23 m <sup>2</sup> /l. per laag (afh. van houtsoort).
Overschilderbaar:	Na ca. 16 - 24 uur.
Licht belastbaar:	Na 3 dagen.
Volledig uitgehard :	Na 7-14 dagen.
Verpakking:	750 ml en 2,5 liter
Opslag:	Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking.
Houdbaarheid:	Na opening beperkt houdbaar Bij aangebroken verpakking kan vel vorming optreden.

<sup>1</sup> bij 20°C en 65% R.V.

## Behandeling algemeen

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog(maximaal vochtigheidspercentage 14%) en vetvrij te zijn. Het oppervlak schuren met schuurpapier korrel 120.

## Applicatie gegevens

Verwerkingsmethode:	Met spaan, bostel of kortharige parketroller.
Verwerking:	Hardwaxolie dun en gelijkmatig aanbrengen en goed uitstrijken. Na 16-24 uur een tweede laag dun aanbrengen.  Als het oppervlak na de eerste laag ruw aanvoelt, tussen schuren met schuurpapier korrel 150-180. Voordat de tweede laag aangebracht wordt het schuurstof grondig verwijderen. Bij kurk of sterk zuigende houtsoorten (beuken, robijn) kan een derde laag nodig zijn
Type verdunning:	Gebruiksklaar voor kwast of roller.
Percentage verdunning :	Niet verdunnen.
Laagopbouw:	3 - 4 lagen aanbrengen.
Applicatie condities:	Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.
Schoonmaken gereedschap:	(gom) terpentijn of terpentine.

## Onderhoud

Vloeren die behandeld zijn met Hardwaxolie reinigen met de Trae-lyx Olie en wax floor cleaner. Als er sluitplekken verschijnen plaatselijk opnieuw behandelen met hardwaxolie. Hierbij dient de gebruiksaanwijzing gevolgd te worden.

## Veiligheid

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen bewaren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.